



MŰSZAKI ADATLAP

ASOCRET-HB-flex

Kötő- és ragasztóhabarcs

Cikkszám: 2 02224

Tulajdonságai:

- Polimerrel módosított;
- Jól terhelhető;
- Egykomponensű;
- Vízhatalan;
- Bel- és kültérben is alkalmazható;
- Könnyen beépíthető.

Alkalmazási területek:

Az ASOCRET-HB-flex használható tapadóhídként cementbázisú esztrichекhez, valamint ragasztóhabarcsként csempe és burkolólapok ragasztásánál hagyományos cement-homok alapú aljzatokra.

Az ASOCRET-HB-flex használható továbbá ragasztóhabarcsként zománcozott lapok, betonlapok, alacsony ($\leq 0,5\%$) vízfelszívású kerámiák, klinkertéglák, mozaikok és elszíneződésre nem érzékeny, nem áttetsző terméskövek lerakásánál.

Műszaki adatok:

Bázis:	cement, adalékanyag, adalékszer;
Szín:	szürke
Térfogatsűrűség:	1,15 kg/dm ³ ;
Felhasználási hőmérséklet:	+5 °C és +25 °C között;
Előkészítés*:	kb. 3 perc;
Bedolgozási idő*:	kb. 120 perc;
Bejárható:	24 óra elmúltával a gyorsesztrichек, 3 nappal később a hagyományos esztrichек esetében;
Tisztítás:	vízzel, közvetlenül használat után;
Anyagsűrűséglet:	kb. 1-2 kg/m ³ ;
Tárolás:	száraz helyen, 12 hónapig, eredeti, bontatlan csomagolásban, a bontott csomagolás azonnal felhasználandó;
Szállítás:	25 kg-os polietilén bélésű zsákokban.

*) Szokványos hőmérséklettartományra (23 °C-ra és 65 %-os relatív páratartalom) vonatkozik. A magasabb értékek lerövidítik, az alacsonyabbak meghosszabbítják az időparamétereket.

Az aljzat és a bedolgozás:

Általános tudnivalók:

Öntsön kb. 7,5 liter tiszta vizet egy tiszta keverővödörbe, adjon hozzá 25 kg ASOCRET-HB-flex-et és keverőgéppel (kb. 300-700min⁻¹) homogén, csomómentes masszává keverje el. A levegő és az aljzat hőmérséklete nem eshet +5 °C alá a bedolgozás alatt, és az azt követő héten.

Tapadóhídként cementbázisú esztrichекhez:

Megfelelő aljzatok a DIN 1045 szabványnak megfelelő beton, a DIN 18560 és az EN 13813 szabványoknak megfelelő fűtött és fűtetlen cementesztrichек, valamint a gyorsesztrichек. Lehetnek szárazak és nedvesek is. Az aljzatoknak terhelhetőnek, simának, szilárdnak, tisztának és elválasztóanyagoktól mentesnek kell lenniük. Az elválasztó-, szinter- és hasonló rétegek a megfelelő módszerekkel, mint pl. fuvatással vagy maratással, eltávolíthatóak. Az ASOCRET-HB-flex-et kefével, ecsettel eloszlatjuk a megnedvesített aljzaton és a cementbázisú esztrichet a még nedves tapadóhídra felhordjuk.

**ASOCRET-HB-flex****MŰSZAKI ADATLAP**

Kötőhabarcsként hagyományos homok és cement aljzathoz:

Az ASOCRET-HB-flex-et vakolókanállal, vagy fogas simítóval (4-8 mm-es fogazás) a habarcságyra kell felhordani a rögzítendő burkolólap formájától és típusától függően. Kb. 15-20 percen belül nyomja, ill. ütögesse bele a csempéket, vagy a burkoló lapokat a friss ASOCRET-HB-flexbe.

Kötőhabarcsként vibrációs eljárásnál (kerámia padló):

Az ASOCRET-HB-flex-et vakolókanállal vagy fogas simítóval (4-8 mm-es fogazás) a habarcságyra kell felhordani a rögzítendő burkolólap formájától és típusától függően. Kb. 15-20 percen belül nyomja, ill. ütögesse bele a csempéket, vagy a burkoló lapokat a friss ASOCRET-HB-flexbe. A habarcságy megkötése előtt a szokásos vibrációs eljárással rögzíthetők a lapok.

Az ASOCRET-HB-flexet különösen az ASO-EZ2, ASO-EZ4, ASO-EZ6 speciális esztrichcementjeinkhez és az azokból előállított, ASO-EZ-Plus sorozathoz tartozó, meghatározott szemeloszlási görbájú, gyárilag előkevert szárazhabarcsokhoz fejlesztettük ki.

Fontos tudnivalók:

- Gondoskodjon a szellőztetésről az alkalmazás helyszínén. Óvja a felületet a közvetlen napfénytől és huzattól a bedolgozás és a szilárdulási folyamat alatt.
- Vizet és friss habarcsot ne adjon a már kötni kezdő ASOCRET-HB-flex-hez, mert fennáll a veszély, hogy nem megfelelően szilárdul meg.
- Az esztrichet és a burkolóanyagokat a ragasztási időn belül vigyük fel.
- A természetes- és műkö lerakásakor vegye figyelembe a burkolóanyagok tulajdonságait (elszíneződésre való hajlam, vetemedésveszély), és a gyártó rögzítéssel kapcsolatos tanácsait. Kétség esetén alakítsa ki próbafelületeket!
- Az ASOCRET-HB-flex ne érintkezzen kezelni nem kívánt felületekkel.
- Magasabb hőmérsékleten a kötési idő lerövidül, alacsonyabbnál megnő.
- Erkélyek, teraszok burkolása esetén az UNIFIX-S3 és AQUAFIN-2K/M ragasztó és vízszigetelő anyagokat tartalmazó, nagy rugalmasságú szigetelőrendszerünket ajánljuk!
- A kötési idő alatt fagytól és víztől óvja a felületet.
- Csak tiszta szerszámokat és tiszta vizet használjon.
- A munkaeszközöket használat után vízzel azonnal tisztítsa meg.
- A vonatkozó, érvényben lévő szabályozásokat figyelembe kell venni. Így pl.:
 - DIN 18157
 - DIN EN 13813
 - DIN 18352
 - DIN 18560

A Német Központi Építőipari Szövetség (ZDB) keretén belül a Burkolóipari Szakszövetség által kiadott adatlapok:

- „Szigetelési útmutató a bel- és kültéri kerámia csempékhez és burkoló lapokhoz”
- „Kültéri kerámia burkolatok”
- „Dilatációs hézagok csempe és lapburkolatoknál, borításoknál”

Kérjük, vegye figyelembe az érvényben lévő EK-Biztonsági adatlapot!

GISCODE: ZP1