AQUASEAL Kft.

SCHOMBURG Magyarországi Disztribúció
H-1116 Budapest, Hunyadi János út 162.
Tel: (1) 204 35 16 email: office@aquaseal.hu
Fax: (1) 204 33 92 web: www.aquaseal.hu

SCHOMBURG Építőanyag rendszerek

MŰSZAKI ADATLAP

UNIFIX®

Cikkszám: 5408

Csemperagasztó

Tulajdonságai:

Az UNIFIX cementkötésű műanyaggal javított csemperagasztó, a DIN 18156, 2.rész szerint. Vízálló és fagyálló, s mind beltérben, mind kültérben használható különféle építőanyagok ragasztásához. Az UNIFIX a rugalmas porragasztó UNIFIX-2K A-Komponense.

Alkalmazási területek:

Az UNIFIX-et mint csemperagasztót, az ún."vékonyágyazású" eljárásban alkalmazzák, kerámia burkolatokhoz, pl: csempék, mozaiklapok, szegélylapok. Természetes kő építőanyagokat is lehet az UNI FIX-szel felhelyezni, ha a kő építőanyagok termékspecifikus tulajdonságait figyelembe veszik. Mint ragasztó-anyag alkalmas fagyapot (forgácslap), gipszkarton, gipszcellulóz, styropor és könnyű építőanyagokhoz is. Mint UNIFIX-2K (6kg UNIFIX +2kg UNIFLEX-B) főként új, még zsugorodó és nehéz alapfelületekhez, pl. padlófűtés, esztrich és erkélyek, teraszok fedésére készülő esztrich burkolásokhoz alkalmas. Az UNIFIX-2K főként kis nedvszívó képességű, finomszemcséjű csempék biztonságos felrakásához ideális, és uszodák, tartályok kicsempézéséhez. Szigetelésként is alkalmas. (2mm rétegvastagságban).

Műszaki adatok:

Bázis:	homok/cement, (műanyaggal finomítva)
Szín:	cementszürke
Töltőanyag szerkezet:	finomszemcsés
Térfogatsúly:	1,31,4kg/l
Feldolg. hőmérséklet:	+5°C-+30°C-ig
Feldolgozási idő:	kb. 2 óra* hártyaképződés kb. 2 óra múlva Ragadás ideje: kb. 15 perc*
Fugázható:	24 óra múlva *
Járható:	24 óra múlva *
Eszközök tisztítása:	közvetlenül a használat után vízzel Anyagszükséglet: az alapfelülettől és a felrakandó anyagtól függően legalább 1,5kg/m2
Vizsgálatok:	DIN 18156, 2.rész (vékonyágyazású habarcs)
Szállítási forma:	30kg-os zsákokban, PE-betéttel 6kg-os zacskók (6 db/karton)
Tárolás:	Szárazon 12 hónap, felnyitott göngyölegeket azonnal fel kell használni

*) az értékek +20°C-ra és 65% relatív páratartalomra érvényesek

Aljzat:

Az aljzatnak száraznak, ill. enyhén nedvesnek, teherbírónak, kosz, por, szennyezőanyag mentesnek kell lennie. Továbbá figyelembe kell venni a DIN 18157, 1 rész előírásait. Nedvszívó alapfelületeket ASO-UNIGRUND-dal alapozni kell. Sima betonfelületeket érdesíteni, anhydrit-esztrichet lecsiszol ni, port elszívni és ASO-UNIGRUND-dal alapozni.

Feldolgozás:

Az UNIFIX-et vízzel egy tiszta edényben csomómentesen elkeverni.
Keverési arány: 1,0 l víz: 3,5kg UNIFIX ill.;
8,5 l víz: 30,0kg UNIFIX

Rövid várakozási idő után gyorsan átkeverni! Több ragasztót ne keverjünk be, mint ami 2 óra alatt feldolgozható. Bekevert ragasztót az alapfelületre felsimítani és egy megfelelő fogazású eszközzel lehúzni. A csempéket tolva, enyhe nyomással kell felhelyezni. Ne készítsünk elő több felületet, mint amennyi 15 perc

A vásárló jogait termékeink minőségével kapcsolatban az „Értékesítési és szállítási feltételek” dokumentumunk tartalmazza. Az ebben a dokumentumban leírt applikációkon túlhaladó követelmények esetén szolgálatukra áll a műszaki, tanácsadó szolgálatunk. Valamennyi átadott javaslat érvényességének feltétele a jogerős írásbeli igazolás kiadása. A termékleírás nem menti fel a felhasználót a tudatos tevékenységtől. Kétségek esetén próbálja ki a terméket próbafelületeken. Ennek a változatnak a kiadásával ennek a dokumentumnak az összes eddigi változata érvényét veszti.

AQUASEAL Kft.

SCHOMBURG Magyarországi Disztribúció
H-1116 Budapest, Hunyadi János út 162.
Tel: (1) 204 35 16 email: office@aquaseal.hu
Fax: (1) 204 33 92 web: www.aquaseal.hu

alatt becsempézhető! Könnyű építőanyagokat, mint pl. gipszkarton és más alkalmas lapokat pontragasztási eljárással ragasztják a függőleges felületekre. Itt az szükséges, hogy a lapokat körös-körül egy kb. 6cm széles UNIFIX csíkkal ellássák, az alapfelület szerkezetétől függően 2-4mm vastagon. Az így előkezelt lapok jól rányomhatók és igazíthatók. Vegyük figyelembe a gyártó felrakásra vonatkozó előírásait.

Figyelmeztetés:

Az UNIFIX tartalmaz cementet és nedvességre alkalikusan reagál. Ezért:

* bőrt, szemet védeni;
* ingerhatások esetén alaposan lemosni vízzel;
* szembejutás esetén orvost felkeresni.

Chromat szegény a TR6S 613 szerint

A vásárló jogait termékeink minőségével kapcsolatban az „Értékesítési és szállítási feltételek” dokumentumunk tartalmazza. Az ebben a dokumentumban leírt applikációkon túlhaladó követelmények esetén szolgálatukra áll a műszaki, tanácsadó szolgálatunk. Valamennyi átadott javaslat érvényességének feltétele a jogerős írásbeli igazolás kiadása. A termékleírás nem menti fel a felhasználót a tudatos tevékenységtől. Kétségek esetén próbálja ki a terméket próbafelületeken. Ennek a változatnak a kiadásával ennek a dokumentumnak az összes eddigi változata érvényét veszti.