



MŰSZAKI ADATLAP

REMISTAR

Betonfesték

Cikkszám: 4 06421

1

Tulajdonságok:

A REMISTAR egy oldószer-mentes, magas minőségű festékanyagokkal színezett vizes polimerdiszperziós bázisú betonfesték. A REMISTAR oldószer-mentes design-felújítást tesz lehetővé, és védi a betont az időjárás viszontagságaitól. A betonfelület struktúráját nem takarja el, az egyenetlenségek továbbra is láthatók maradnak. A REMISTAR UV- és időjárásálló.

Alkalmazási területek:

A REMISTAR-t kifejezetten nedvszívó betontermékeken történő felhasználásra fejlesztették ki, mint pl. térkő, beton járdaszegély, járda, és látható betonfelületek. Kikeményedett és nedvszívó felületekre is alkalmas. A REMISTAR segítségével az időjárástól elhasználódott és kimosott felületeket különböző színekben felújíthatjuk. A REMISTAR gyalogosforgalomnál nagyobb terhelésű felületekre nem alkalmas.

Műszaki adatok:

Színek:	fekete, piros, zöld, szürke árnyalatok;
Halmozállapot:	folyékony;
Sűrűség:	kb. 1,1 – 1,4 g/cm ³
Feldolgozási hőmérséklet:	+6 °C-tól +30 °C-ig;
Aljzat hőmérséklete:	+6 °C-tól +30 °C-ig;
Kiszerezés:	6 kg-os és 20 kg-os csomagolás
Tárolás:	12 hónapig, fagymentesen az eredeti, lezárt csomagolásban
Anyagszükséglet	150 – 350 g/m² a színárnyalattól függően

Feldolgozás:

A felvitel előtt a felületet le kell takarítani: legyen portól, szennyező anyagoktól, régi festékbevonattól mentes. Ehhez a REINIT-R-t ajánljuk, mely biológiailag gyorsan lebomló szerves sav alapú, nagy hatásfokú kőtisztító szer. A felvitel előtt a felület legyen száraz vagy matt-nedves.

Matt-nedves felület: A felület matt nedves megjelenésű, viszont nem lehet fényes vízfilm a felületén. A betonaljzat pórus-rendszere nem lehet telített, azaz a további vízcseppek be kell hogy szívódjanak, és rövid időn belül a felületnek újból mattnak kell lennie.

A REMISTAR-t használatra készen szállítjuk. A felhordás előtt keverje meg a termékeket. A felületre ecsettel, hengerrel, seprűvel vagy megfelelő szórógéppel kell egyenletesen felhordani. A tócsaképződést kerülni kell! A felhordás alatt, valamint az ezt követő három órában a felületet ne érje intenzív napsütés vagy eső.

Fontos tanácsok:

- Magasnyomású mosó használata előtt végezzen nem feltűnő részen próbatisztítást.
- A tesztek szerint a termék az időjárás hatásainak kiválóan ellenáll.
- A tócsaképződést el kell kerülni.
- A REMISTAR felvitele előtt a felületet alaposan takarítsuk le.
- A REMISTAR nem alkalmas nagy terhelésű közlekedési felületek bevonataként! Parkolóba, garázsba használja az [ASODUR-V360W](#) vékony műgyantát vagy az [ASODUR-B351](#) vastag műgyanta bevonatrendszert.

Kérjük, vegye figyelembe az érvényes EG-Biztonságtechnikai adatlapot.

A vásárló jogait termékeink minőségével kapcsolatban az „Értékesítési és szállítási feltételek” dokumentumunk tartalmazza. Az ebben a dokumentumban leírt applikációkon túlhaladó követelmények esetén szolgálatukra áll a műszaki, tanácsadó szolgálatunk. Valamennyi átadott javaslat érvényességének feltétele a jogerős írásbeli igazolás kiadása. A termékleírás nem menti fel a felhasználót a tudatos tevékenységtől. Kétségek esetén próbálja ki a terméket próbafelületeken. Ennek a változatnak a kiadásával ennek a dokumentumnak az összes eddigi változata érvényét veszti.

v1.1_170527_HG