



MŰSZAKI ADATLAP

ASO®-Unigrund

Cikkszám: 5535/5536

ASO-Unigrund-K koncentrátum

Használatra kész ASO-Unigrund-GE

Tulajdonságai:

- Az ASO-Unigrund-K és -GE oldószermentes polimer diszperzió alapú alapozók. Elősegítik a rákerülő víztartalmú, műanyaggal javított felületi vízszigetelő anyagok, vakolatok, festékek és lapburkolatragasztók tapadását. A felület szilárdságának javításával növelik a teherbíró képességet.
- Az ASO-Unigrunddal való előkezelés megakadályozza a rákerülő réteg túlságosan gyors kiszáradását. Ezenkívül megnöveli a feldolgozási időtartamot, és csökkenti a zsugorodásból adódó repedés-képződés veszélyét.
- Az ASO-Unigrund-GE a már alapozott felületek felismerése érdekében zöldes színű (ezért csak a vízszigetelő anyagok és a lapburkolatragasztók alá alkalmazható).

Alkalmazási területek:

Az ASO-Unigrund-K és -GE a nedvszívó képességgel rendelkező és porló aljzatok, mint pl. gipsztartalmú építőanyagok (esztrichek, pallók, lapburkolatok), azbesztcement, beton és téglafal megerősítésére és nedvesítőasztító alapozására használatos. Alkalmas továbbá tapadóhídként vízszigetelő bevonatoknál (mint pl. COMBIFLEX, SANIFIEX), műanyag alapú kiegyenlítő rétegekhez és festékekhez (pl. ADICOR), valamint ASOFIX, MONOFLEX és UNIFIX lapburkolatragasztókhoz. Külső felületeken is alkalmazható.

Műszaki adatok:

Alapanyag:	módosított polimer diszperzió;
Feldolgozási hőmérséklet:	+5 °C-tól +30 °C-ig;
Sűrűség:	1,0 g/cm ³ ;
Tisztítás:	friss állapotban vízzel;
Tárolás:	fagytól védve min. 6 hónapig;
Anyagszükséglet:	
ASO-Unigrund-K	30-80 g/m ²
ASO-Unigrund-GE	kb. 200 g/m ² .

Aljzat:

Az aljzat legyen sima, tiszta, régi festékrétegektől és olajszennyeződéstől mentes, valamint a lehető legszárabb.

Feldolgozás:

Az ASO-Unigrund-K a fogadófelület állapotától és annak nedvszívó képességétől függően 1:3 - 1:6 arányban vízzel hígítandó. Az ASO-Unigrund-GE használatra kész állapotban kapható. A felhordás ecsettel vagy kefével történjen, de erre alkalmas szórókészülékkel is felvihető. További rétegek kialakítása csak az ASO-Unigrund teljes kiszáradása után lehetséges.