



MŰSZAKI ADATLAP

REVADDRESS®-DB

Tiszta akrilát alapú tetőbevonó rendszer

Tulajdonságok:

- időjárásnak ellenáll
- UV-nak stabilan ellenáll
- elasztikus
- éghajlatnak stabilan ellenáll

Alkalmazási területek:

A REVADDRESS®-DB tetők megújítására alkalmazható, időjárásnak ellenálló festék. Szintén alkalmas megfelelő lejtéssel rendelkező azbesztcementlapok bevonására is.

Műszaki adatok:

Szín:	téglavörös, vöröses barna, barna, palaszín
Alapanyag:	tiszta akrilát
Sűrűség:	1,4g/cm ³
Feldolgozás hőmérséklete:	A tárgy és a levegő hőmérséklete nem lehet +5°C alatt; a bevonatot ne hordjuk fel tűző napon.
Száradás ideje:	körülbelül 12 óra, az egyes rétegek között is; azonban a hőmérséklet és a levegő páratartalma befolyásolja.
Felhasználás:	200-300 ml/m ² munkalépésenként
Hígítás:	vízzel
Kiszerelés:	12,5 és 28 literes műanyag csomagokban
Tárolás:	hűvös, de fagymentes helyen legalább 24 hónapig
Tisztítás:	vízzel, a nem kezelendő felületeket borítással óvjuk. A munkagépeket használat után azonnal tisztítsuk meg.

Aljzat előkészítése:

Az aljzatnak teherbírónak kell lennie, valamint elválasztó és tapadáscsökkentő anyagoktól, rögzítetlen részekről és durva szennyeződésektől mentesnek. A mohákat, algákat, zuzmókat és egyéb szennyeződéseket távolítsuk el mechanikusan, illetve nagynyomású tisztítóberendezéssel. Vizes tisztításkor dolgozzunk mindig a víz lefolyásának irányában, hogy az átnedvesedést elkerüljük. Biztosítsuk a víz elfolyását.

Feldolgozás:

Azokon a felületeken, ahol algák és zuzmók telepedtek meg, a nagynyomású tisztítás után alkalmazzunk RENOGAL szanáló oldatot. Minden morzsálódó és különbözőképpen szívó aljzatot REVADDRESS tetőalapozóval kell rögzíteni. Ez a termék egy további hatóanyagot is tartalmaz algák ellen. A REVADDRESS-DB feldolgozása történhet ecsettel, hengerrel vagy alkalmas szórókészülékkel (Airless). A termék kitűnő tulajdonsága, hogy szóráskor csak nagyon csekély mértékű ködképződés tapasztalható. Feldolgozáskor az anyag jó fedési tulajdonsága és folyékonysága pozitívan hatnak. Az első réteget legfeljebb 5% vízzel szabad hígítani. Az aljzatnak száraznak kell lennie. Körülbelül 12 óra elteltével következhet az fedőréteg, amelyet hígítás nélkül kell felhordani. Fontos, hogy a megadott mennyiségeket, és ezen keresztül pedig a rétegek vastagságát betartsuk, mert a bevonat csak így lesz képes az időjárásnak megfelelően ellenállni. A feldolgozás időpontját válasszuk meg úgy, hogy a száradás időszakában a réteget ne befolyásolja károsan az eső.



MŰSZAKI ADATLAP

A rétegek felépítése:

- szanáló oldat: (ha szükséges) RENOGAL algák és zuzmók ellen
- alapozás: REVADDRESS tetőalapozó, 1 : 3-1 : 4 arányban vízzel hígítva.
- köztes réteg: REVADDRESS-DB, legfeljebb 5% víz hozzáadásával
- fedőréteg: REVADDRESS-DB, hígítás nélkül.

Megjegyzések:

Azbeszttartalmú aljzatoknál a TRSG 19-et figyelembe kell venni, és be kell tartani.

Kérjük, hogy a leírásban felsorolt TEUTOBURG-termékek alkalmazásakor vegye figyelembe az érvényes műszaki adatlapokat!

GISKÓD: M-DF 02 F