AQUASEAL Kft.

SCHOMBURG Magyarországi Disztribúció
H-1116 Budapest, Hunyadi János út 162.
Tel: (1) 204 35 16 email: office@aquaseal.hu
Fax: (1) 204 33 92 web: www.aquaseal.hu

SCHOMBURG Építőanyag rendszerek

MŰSZAKI ADATLAP

REVADRESS® tetőalapozó
Diszperziós alapú alapozó koncentrátum

Tulajdonságok:

- oldószermentes
- beállított bioziddal
- jól rögzít
- a tapadást javítja

Alkalmazási területek:

A REVADRESS tetőalapozó (REVADRESS-Dachgrund) nedvszívó és kis mértékben morzsolódó aljzatok rögzítő alapozására szolgál, és a következő építőanyagokon alkalmazható: betonkő, szálcementlap, stb.

Műszaki adatok:

Szín:	világosra szárad
Alapanyag:	módosított műgyanta diszperzió
Sűrűség:	1,0g/cm3
Hígítás:	vízzel
Felhordás hőmérséklete:	A tárgy és a levegő hőmérséklete nem lehet +5°C alatt (a száradás idejére is érvényes)
Száradási idő:	körülbelül 12 óra
Felhasználás:	körülbelül 50-120 ml koncentrátum/m2; a felhasználás pontos értékeit próbaréteg készítésével lehet megtudni
Kiszerelés:	10 literes műanyag csomagokban
Tárolás:	hűvös, de fagymentes helyen
Tisztítás:	vízzel, a nem kezelendő felületeket borítással óvjuk.

Aljzat:

Különösen figyelembe kell venni: VOB, C rész, DIN 18 363 Az aljzatnak teherbírónak, száraznak és elválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie. A tetőfelületek tisztítása nagynyomású tisztítóberendezéssel történik. A szerves anyagokkal fedett felületeket RENOGAL-lal előkezeljük. A REVADRESS tetőalapozó nem alkalmas hidrofób (víztaszító) felületekre.

Feldolgozás:

A REVADRESS tetőalapozót az aljzat tulajdonságaitól és nedvszívó képességétől függően 1:3 - 1:4 arányban hígítjuk. Az erősen szívó aljzatokat kétszer kell alapozni („nedvesre nedveset“). A feldolgozás történhet ecsettel vagy kefével, azonban alkalmas szórókészülékkel is kivitelezhető. Az alapozást követően a rétegek felépítése, illetve a bevonat készítése csak az alapozás teljes megszáradását követően történhet.

A rétegek felépítése:

- szanáló oldat algák ellen: RENOGAL
- alapozás: REVADRESS tetőalapozó, 1:3 - 1:4 arányban vízzel hígítva
- köztes réteg REVADRESS-DB, legfeljebb 5% víz hozzáadásával
- fedőréteg: REVADRESS-DB, hígítás nélkül.

Megjegyzések:

Az itt felsorolt SCHOMBURG-TEUTOBURG termékek alkalmazásakor kérjük vegye figyelembe az érvényes műszaki adatlapokat. Azbeszttartalmú aljzatoknál a TRSG 19-et figyelembe kell venni, és be kell tartani. Szükség esetén forduljon hozzánk műszaki tanácsadásért.
Kérjük az EG-biztonságtechnikai adatlap figyelembevételét.

GISCODE: M-DF 02 F

V1/20100527

A vásárló jogait termékeink minőségével kapcsolatban az „Értékesítési és szállítási feltételek” dokumentumunk tartalmazza. Az ebben a dokumentumban leírt applikációkon túlhaladó követelmények esetén szolgálatukra áll a műszaki, tanácsadó szolgálatunk. Valamennyi átadott javaslat érvényességének feltétele a jogerős írásbeli igazolás kiadása. A termékleírás nem menti fel a felhasználót a tudatos tevékenységtől. Kétségek esetén próbálja ki a terméket próbafelületeken. Ennek a változatnak a kiadásával ennek a dokumentumnak az összes eddigi változata érvényét veszti.