



ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

OS8 és OS11 Parkolóház műgyanta bevonati rendszerekhez

Alaptulajdonságok	OS8 - merev bevonatrendszer	OS11 - rugalmas bevonatrendszer
Fő rendszerkomponens	2K epoxigyanta	Epoxi-PU gyanta
színezett	✓	
mechanikai igénybevételeknek fokozottan ellenáll	✓	
ellenáll felhasználási koncentrációban a bevonatot érő hagyományos tisztítószernek	✓	
jégmentesítő sóknak és időjárás hatásainak ellenálló	✓	
autógumi lágyító adalékoknak ellenálló	✓	
kikeményedés után egészségre ártalmatlan	✓	
Repedésáthidalás	x	✓ (max. 0,4 mm)
Szerkezeti UV-stabilitás	✓	
UV-stabilitás – színtartás (napfény)	sárgulásra hajlamos	✓
AZ ALJZAT LEGYEN:		
Beton minősége	min. C20/25	
Esztrich minősége (EN 13813)	min. CT-C25-F4	min. CT-C25-F6
Tapadó-húzó szilárdság:	> 1,5 N/mm ²	
Hátoldali nedvességhatástól védett, vagy párazáró alapozó használata szükséges		
Maradék nedvességtartalom CM szerint, univerzális alapozónál	< 4%	
Maradék nedvességtartalom CM szerint, párazáró alapozónál	< 7%	
Tervezett max. repedésszélesség (statika)	0,0 mm	< 0,4 mm
ALKALMAZÁS		
Földdel érintkező szint és köztes szintek	✓	
Tetőparkoló	x	✓

Következő oldal: RÉTEGREND



RÉTEGREND	OS8	OS11
ALAPOZÓK		
Aljzat hátoldali nedvességátástól védett, beton CM <4%	INDUFLOOR-IB1260 : 0,3 kg/m ² + frissen kvarchomokszórás (D=0,2-0,7 mm): 1 kg/m ²	
VAGY:		
Aljzat hátoldali nedvességátástól NEM védett, ÉS/VAGY friss beton (CM <7%)	INDUFLOOR-IB1250 : 0,65 kg/m ²	
VAGY:		
Aljzat olajjal szennyezett, illetve ha párazás kell: Aljzat hátoldali nedvességátástól NEM védett, ÉS/VAGY friss beton (CM <7%)	INDU-Olajtisztító (Ölreiniger) : kb. 0,3 liter/m ² + INDUFLOOR-IB1240 : 0,6-0,8 kg/m ² +frissen kvarchomokszórás (D=0,2-0,7 mm): 1 kg/m ²	
KÖZÉPRÉTEG	merev műgyantahabarc INDUFLOOR-IB1260 : 1 kg/m ² kvarchomokkal (D=0,2-0,7 mm):1 kg/m ² és INDU-Száltöltőanyaggal: 1,5 tömeg% utána frissen kvarchomokszórás (D=0,5-1,0 mm): 2 kg/m ²	rugalmas: INDUFLOOR-IB3365 kb. 1,5 mm vastagságban: 1,9 kg/m ² +tűskés hengerrel levegőztetve
KOPÓRÉTEG		INDUFLOOR-IB3365 : 1,5 kg/m ² + frissen homokszórás (D=0,5-1,0 mm) 4 kg/m ²
ZÁRÓRÉTEG	INDUFLOOR IB3357 hengerléssel:: 0,7 kg/m ²	INDUFLOOR-IB2325 hengerléssel:: 0,7 kg/m ²

Megjegyzés: A megadott felhasználási mennyiségek felfelé módosulnak az aljzat esetleges egyenetlensége, valamint az alacsony levegő- és aljzathőmérsékletek esetén. Az optimális feldolgozási hőmérséklet +23 °C, vagy legalábbis +15°C és +25°C között.