



MŰSZAKI ADATLAP

INDUCRET-VK-MSM

Szerelő tömítőhabarcs

Cikkszám: 5 55052

Tulajdonságok:

- cementkötött
- magas szulfátállóság
- vízzáró
- alkalmazható vízszintes, függőleges, valamint fejeleti felületeken

Alkalmazási területek:

Az INDUCRET-VK-MSM-t szerelő tömítőhabarcsként alkalmazzák mászóvas rögzítéséhez:

- szennyvízaknáokban,
- szennyvíztisztítóknál
- szennyvízgyűjtő tartályokban

Műszaki adatok:

Alapanyag:	speciális cement
Szín:	cement-szürke
Rázott sűrűség *):	1,51 kg/ dm ³
Hozzáadandó víz mennyisége:	kb. 3 lit./25 kg-zsák
Feldolgozási idő *):	kb. 40 perc
Duzzadás mértéke *):	+ 2,0 térfogat% 24 h után
Tisztítás:	Munkaeszközök tisztítása vízzel, rögtön a használat után
Csomagolás:	25 kg-os zsák, más kiszáradás kérésre
Tárolás:	hűvös és száraz helyen, 10 °C felett, 9 hónapig az eredeti, bontatlan csomagolásban.

(*): +20° C és 65% rel. páratartalom mellett.

Aljzat:

A kezelt felület legyen:

- szilárd, terhelhető és durva;
- szeparációs és a tapadást csökkentő anyagoktól mentes, pl. por, cementkása, zsír, gumimaradék, stb.

A kezelt alaptól függően kell megválasztani az alap előkészítésének megfelelő eljárást, mint pl. szórás nagy nyomású vízzel. A beton minősége: min. C20 / 25. A szabadonálló mászóvasat rozsdátlanítani kell, és az [INDUCRET-BIS 0/2](#) ásványi alapú korrózióvédő anyaggal elő kell kezelni.

Feldolgozás:

Az INDUCRET-VK-MSM-t használatra kész állapotban szállítjuk, és csak vízzel kell összekeverni. Tiszta edénybe 12 % vizet (kb. 3,0 liter / 25 kg-os zsák) öntünk, kisebb mennyiségű maradékvíz visszatartása mellett, a zsák tartalmát hozzáadagoljuk, és kb. 3 percig keverjük. Majd a maradék vízmennyiséget hozzáöntjük, és 2 percig újra keverjük, amíg homogén és csomómentes masszát kapunk. A keverést követően a plasztikus állagú habarcsot azonnal be kell dolgozni. A habarcsot hézagmentesen, megfelelő tömörítés mellett dolgozzuk be. A feldolgozás előtt az aljzatot megfelelően elő kell nedvesíteni.

Fontos megjegyzések:

- A feldolgozási hőmérséklet +5 és +35 °C között. Az alacsonyabb hőmérsékletek és a hideg keverővíz lassítják a szilárdság fejlődését. Magasabb hőmérsékletek ezzel ellenkező hatásúak.
- A nem kezelendő felületeket az INDUCRET-VK-MSM hatásaitól védeni kell.
- Olyan alkalmazások, melyek ebben az adatlapban nincsenek feltüntetve, kizárólag csak a műszaki tanácsadó szolgálatunk írásos visszaigazolása alapján végrehajthatók.

Kérjük, hogy vegye figyelembe az érvényes EG biztonságtechnikai adatlapot!

GISCODE: ZP1