AQUASEAL Kft.
SCHOMBURG Magyarországi Disztribúció
H-1116 Budapest
Tel.: +36 1 204 3516
Web.: www.aquaseal.hu
Email: iroda@aquaseal.hu

SCHOMBURG

Csomóponti részletrajz 2.50.9.

M=1:10

Injektálás kétrétegű (inhomogén) falazat esetén



1 ESCO-FLUAT sómentesítés

2 THERMOPAL-SP gúzolás 50%-os fedésben

3 THERMOPAL-SR24 vagy THERMOPAL-ULTRA légpórusos vakolat

4 AQUAFIN-F injektálás

Eljárás:	Nyomás nélkül	Nyomás alatt
Furatátmérő:	30 mm	12-18 mm
Dőlésszög:	30°-45°	0°-30°
Furathossz:	Falvastagság - 5 cm	Falvastagság - 5 cm
Furattávolság:	15 cm	10-12 cm

4 Alternatív megoldás: AQUAFIN-i380

Eljárás:	Nyomás nélkül
Furatátmérő:	12 mm
Furathossz:	Falvastagság - 2 cm
Furattávolság:	10-12 cm

5 THERMOPAL-FS33 simítóvakolat

6 Szilikát bázisú festék

A vásárló jogait termékeink minőségével kapcsolatban az "Értékesítési és szállítási feltételek" dokumentumunk tartalmazza. Az ebben a dokumentumban leírt applikációkon túlhaladó követelmények esetén szolgálatukra áll a műszaki tanácsadó szolgálatunk. Valamennyi átadott javaslat érvényességének feltétele a jogerős írásbeli igazolás kiadása. A termékleírás nem menti fel a felhasználót a tudatos tevékenységtől. Kétségek esetén próbálja ki a terméket próbafelületen. Ennek a változatnak a kiadásával ennek a dokumentumnak az összes eddig változata érvényét veszti.