AQUASEAL Kft.
SCHOMBURG Magyarországi Disztribúció
H-1116 Budapest
Tel.: +36 1 204 3516
Web.: www.aquaseal.hu
Email: iroda@aquaseal.hu

SCHOMBURG

Csomóponti részletrajz 2.40.1.

M=1:20

Pincefal belső oldali utólagos vízszigetelése



1 THERMOPAL-SP gúzolás 50%-os fedésben
2 THERMOPAL-ULTRA légpórusos vakolat
3 THERMOPAL-FS33 simító vakolat
4 AQUAFIN-F injektálás

Eljárás:	Gravitációs	Nyomás alatt
Furattávolság:	10-12 cm	10-12 cm
Furat átmérő:	30 mm	12-18 mm
Furat dőlés:	30° - 45°	0° - 30°
Furathossz:	falvastagság - 5 cm	
Sortávolság:	≤ 12,5 cm	≤ 12,5 cm

Alternatív megoldás: AQUAFIN-i380
5+9 AQUAFIN-1K merev szigetelőhabarcs
6+10 AQUAFIN-2K/M-PLUS vagy AQUAFIN-RS300 kenhető vízszigetelés
7+8 előzetesen kivésett horony, 2 / 2 cm-es méretben ASOCRET-M30 javítóhabarccsal kitöltve és holker képzés
11 ASO-EZ2 felhasználásával készült esztrich

A vásárló jogait termékeink minőségével kapcsolatban az "Értékesítési és szállítási feltételek" dokumentumunk tartalmazza. Az ebben a dokumentumban leírt applikációkon túlhaladó követelmények esetén szolgálatukra áll a műszaki tanácsadó szolgálatunk. Valamennyi átadott javaslat érvényességének feltétele a jogerős írásbeli igazolás kiadása. A termékleírás nem menti fel a felhasználót a tudatos tevékenységtől. Kétségek esetén próbálja ki a terméket próbafelületen. Ennek a változatnak a kiadásával ennek a dokumentumnak az összes eddig változata érvényét veszti.