

**MŰSZAKI ADATLAP****REMIPHOB-B1 (DM)****Cikkszám: 4 06453****Tömeghidrofobizáló adalék cementkötésű építőanyagokhoz**

Jellemzők: A REMIPHOB-B1 (DM) egy folyékony vízzáró adalékszer, amely jelentősen csökkenti a beton elemek vízfellevő képességét. Optimalizálja a beton felületét a későbbi felületvédelmi bevonatok felhordásához.

Alkalmazási területek: A REMIPHOB-B1 (DM) F1-F5 konzisztenciájú beton elemek esetén alkalmazható, legyen szó a magbeton, vagy a felbeton rétegekről. Alkalmazási területek:

- Térkő elemek, szegélykövek;
- Járdalapok;
- Ágyásszegélyek;
- Teraszburkoló elemek;
- Beton ültető elemek;
- Előregyártott beton elemek.

	
SCHOMBURG GmbH & Co. KG Aquafinstraße 2-8 D-32760 Detmold 15 2 06453	
EN 934-2 REMIPHOB-B1 Vízzáró adalék betonhoz EN 934-2:T9	
Klorid tartalom:	max. 0,1 m%
Alkáli tartalom:	max. 1,0 m%
Korrozív viselkedés:	Csak az EN 934-1:2009 A.1 függelék szerinti anyagokat tartalmaz.
Nyomószilárdság:	Megfelelt
Kapilláris vízfelvétel:	Megfelelt
Levegőtartalom:	Megfelelt
Veszélyes anyagok:	N.a.

Előnyök:

- Magas hatóanyag tartalom a beton kapilláris vízfelvételének minimalizálásához.
- Magas hatóanyag tartalom a színezett beton termékek kivirágzásának redukálásához.
- Javítja a beton vízzáró képességét.
- Egyenletes és zárt felületet képez, ezáltal magas ellenállást biztosít a jégolvasztó anyagokkal szemben.
- Erős színfokozó hatása van.

Műszaki adatok:

Alapanyag:	szilán;
Szín:	tejszerű;
Halmazállapot:	folyadék;
Sűrűség:	kb. 1,0 g/cm ³ (+20°C mellett);
Vízveszélyességi osztály:	WGK 1 (saját besorolás);

Kiszerezés: 1000 kg-os konténer.

Tárolás: Fagymentes, száraz helyen 6 hónapig az eredeti csomagolásban. A megkezdett egységet rövid időn belül fel kell használni.

Anyagszükséglet/ adagolás: **Javasolt adagolás: a kötőanyag 0,2-2,5 tömegszázaléka.**
A szükséges adagolás függ a betonreceptúra összetételétől (cementtípus, stb.). A pontos adagolási mennyiség próbakeverés bevizsgálásával határozható meg.

Adagolás betonüzemben: A REMIPHOB-B1 (DM) javasolt adagolása a kész betonkeverék utolsó komponenseként történik. Előzetes vizsgálatok után az adagolás történhet a keverővízzel egyidőben is. Ebben az esetben a nedvességtartalom felső határát definiálni kell, ugyanis ez a hatás növekedéséhez vezethet. A keverési idő a helyszíni körülmények függvénye.

Engedélyek: A REMIPHOB-B1 (DM) egy hitelesített vízzáró beton adalék: PN-EN 934-2:T.9, EN 934-1:2012, 1. függelék.

Megjegyzés: - Olyan célokra történő alkalmazás, amelyet ez a műszaki adatlap egyértelműen nem tartalmaz, csak a műszaki osztályunk írásbeli hozzájárulását követően lehetséges.

Kérjük tartsák be az ES érvényes biztonsági adatlap előírásait!

GISCODE: BZM 1

A vásárló jogait termékeink minőségével kapcsolatban az „Értékesítési és szállítási feltételek” dokumentumunk tartalmazza. Az ebben a dokumentumban leírt applikációkon túlhaladó követelmények esetén szolgálatukra áll a műszaki, tanácsadó szolgálatunk. Valamennyi átadott javaslat érvényességének feltétele a jogerős írásbeli igazolás kiadása. A termékírást nem menti fel a felhasználót a tudatos tevékenységtől. Kétségek esetén próbálja ki a terméket próbafelületeken. Ennek a változatnak a kiadásával ennek a dokumentumnak az összes eddigi változata érvényét veszti.